

Fine Basalt

NEW

ファインバサルト

立体的な凹凸が織りなす陰影が、空間に表情と遊び心を与えます。



FB3306A

300角 ラブリップ



FB3301A



FB3302A



FB3303A




FB3305A



FB3306A



FB3307A



BI類・施釉 耐凍害

形状名	品番	仕上げ	設計価格	実寸法	必要枚数	入数・重量
300角	FB3301A...07A	ラブリップ	¥5,800/㎡ [¥527/枚]	300×300×8mm	11枚/㎡	11枚/ケース・17.5kg

【品質上・使用上の注意】●焼物特有の自然な色幅があります。施工前に仮並べをして、模様・色幅をご確認ください。●寸加工を施した商品ではありますが、寸法には多少の誤差があります。標準目地幅3～5mm以上を確保してください。●製造上、表面に端反り・波形反りがあります。規格基準内の僅かな凹凸でも光による陰影で強調される場合があります。ご理解の上、ご採用ください。●防滑性の高いタイルです。商品の特性上、汚れが付きやすく特に白色系、黒色系は目立つ場合があります。

【施工上の注意】●壁への施工は必ず接着剤張りで行ってください。モルタルでの施工は避けてください。必要に応じ安全のため、落下防止対策「NCリベット金具」(P.182)を行ってください。接着剤はセメダイン(株)：タイルエースF(P.184)、EP1000(P.199)、(株)大建化学：ネオビタマンテン(P.199)を推奨します。●屋内壁への施工は「部分弾性接着剤張り工法」(P.184～185)を推奨します。●屋外壁への施工は、「NC新ビームホール工法」(P.189)を推奨します。●屋内床への施工は「改良圧着張り工法」「全面接着剤張り工法」(P.173)、「NCフィックスプラス工法」(P.176～177)を推奨します。●屋外床への施工は「圧着張り工法」「改良圧着張り工法」(P.172～173)を推奨します。

【メンテナンス】●P.193をご参照ください。

※施工後のクレーンはお受けできませんのであらかじめご了承ください。※輸入手につき、ご発注の際には在庫と納期をご確認ください。なお、予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。すべり「C.S.R値」=0.5以上